



## TECHNISCHE INFORMATION

### Multidraw Stainless WM

Fertig emulgiertes Zieh fett zur spanlosen Umformung von nichtrostenden Edeltählen

#### ARTIKELBESCHREIBUNG

- + fließfähiger, fertig emulgierter, mineralölfreier Zusatzschmierstoff
- + enthält ausgewählte Fettstoffe und Seifen
- + mit EP-Additiven
- + mit Wasser weiter verdünnbar

#### TYPISCHE KENNZAHLEN

Farbe / Aussehen	weiß-gelblich
pH-Wert (5 % in H <sub>2</sub> O) / DIN 51 369	8,3
Korrekturfaktor zur Konzentrationsbestimmung - Refraktometer	2,1
Auslaufzeit im DIN-Becher 6 mm/20°C / DIN EN ISO 2431	160 s
Wirkstoffgehalt	50 %

#### ANWENDUNG / APPLIKATION

Dieser Zieh schmierstoff eignet sich speziell zur spanlosen Umformung von nichtrostenden Edeltählen. Abgestimmte EP-Additive gewährleisten ausgezeichnete Werkzeugstandzeiten durch maximale Trennung von Blech und Werkzeug.

Weiterhin verfügt das Produkt über gute Kühleigenschaften und nimmt die Umformwärme besser auf als Öl.

**Multidraw Stainless WM** wird vorzugsweise im Anlieferungszustand eingesetzt, kann aber auch je nach Umformungsgrad mit Wasser verdünnt eingesetzt werden.

22871

03/2021-22871-8

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.



## TECHNISCHE INFORMATION

### Multidraw Stainless WM

Fertig emulgiertes Zieh fett zur spanlosen Umformung von nichtrostenden Edeltählen

Durch seine fließfähige Konsistenz ist **Multidraw Stainless WM** gut pumpfähig und kann mit Pinsel, Rolle oder automatischen Sprühgeräten aufgetragen werden.

Generell empfehlen wir **Multidraw Stainless WM** vor dem Einsatz kurz aufzurühren.

#### ENTFETTUNG

Empfohlene Entfettung mit wässrig-alkalischen Reinigern.

#### LAGERUNG

**Multidraw Stainless WM** ist problemlos 12 Monate lagerfähig - **Achtung frostempfindlich !**

Empfohlene Lagertemperatur zwischen +10 °C und +30 °C.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

22871

03/2021-22871-8

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.